


## Лазурь с пчелиным ВОСКОМ


470/471 Bienenwachslasur

Натуральная краска из природных масел смол и восков для внутренних работ. Рекомендуется для окраски:  
- деревянных стен и потолков  
- мебели и детских игрушек



### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:


Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой Р150-180. Производите шлифование вдоль волокон. Затем тщательно удалите пыль.



### ШАГ 1: ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Перемешайте лазурь. Начинать окраску стен лучше с верхнего левого угла, двигаясь по направлению волокон древесины. Используйте кисть с густым синтетическим ворсом. Наносите краску равномерным тонким слоем, не оставляя разводов и подтеков.

Для надежной защиты древесины и получения равномерного оттенка, производите окраску в два слоя.



### ШАГ 2: ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ

Приступайте к повторной окраске не ранее чем через 8-12 часов. Нанесите второй слой масла таким же способом, как первый.

**Полезный совет:** Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, слегка подшлифуйте ее абразивной сеткой Р600 перед нанесением второго слоя масла. Затем удалите пыль.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 8-12 часов; окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней. Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на [www.gnature.ru](http://www.gnature.ru)

### Что Вам понадобится:



**Расход продукта:**  
В один слой 16 м<sup>2</sup>/л  
В два слоя 12 м<sup>2</sup>/л



**Для быстрой окраски:**  
Широкая кисть 100 мм



**Для точных штрихов:**  
Узкая кисть 50 мм



**Для очистки кистей  
используйте:**  
Теплый мыльный раствор